

# EPOXY FLOOR SELF LEVELING

สีฉวีพ็อกซ์ปรับระดับได้ ปราศจากตัวทำลาย (EP-XXXX/SOL)

**TORA**  
NIPPON

## รายละเอียด

เป็น สีฉวีพ็อกซ์ 2 ส่วนผสมสำหรับบนพื้น สูตรได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ได้พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อมีความทนทานต่อการใช้งานและสารเคมีเป็นอย่างดี

## คุณสมบัติ

- พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ มีความนาสูง
- ทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม
- ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย
- เหมาะสำหรับติดตั้งที่ความหนา 1000-3000 ไมครอน (1-3mm)
- ปราศจากตัวทำลาย จึงไม่มีกลิ่นรุนแรงติดตัว

## ข้อมูลการใช้

อุปกรณ์ที่ใช้	เกรียง, คราดลาก, ลูกกลิ้งหนาม
อุณหภูมิขณะติดตั้ง	ไม่ต่ำกว่า 5 °C
ความชื้นของอากาศ	85% R.H.
สัดส่วนในการผสม	4 : 1 (โดยน้ำหนัก)

### Drying Time

อุณหภูมิขณะติดตั้ง	แห้งสัมผัส	แห้งแข็ง	ระยะเวลาเคลือบกับ		Pot Life
			Minimum	Maximum	
25 °C	6 Hrs	24 Hrs	24 Hrs	--	1 Hrs
30 °C	5 Hrs	16 Hrs	16 Hrs	--	50 Mins
35 °C	4 Hrs	12 Hrs	12 Hrs	--	40 Mins

## สมบัติทางกายภาพ

ร้อยละของแข็ง	100%
ความหนาฟิล์มเปียก	1000-3000 microns
ความหนาฟิล์มแห้ง	1000-3000 microns
จุดวาบไฟ	> 90 °C
ปริมาณการใช้สีตามทฤษฎี	1.4-1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm
สี	ตามเคตตาล็อก
ความหนา/ด้าน	เงา

### คำแนะนำ ด้านความปลอดภัย

สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เคมีตามความเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม หากเข้าตา หรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากเกิดการระคายเคือง ปิดปากปิดควรปรึกษาแพทย์ทันที และทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบท้องถิ่น

### การสนวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมและในสภาวะที่แตกต่างกัน การบริการจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการขอสนวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิด แต่ทั้งนี้ หากมีการหกหรือไหลของสารเคมี ดังกล่าวควรรีบล้างทำความสะอาดทันทีที่เป็นไปได้ ตัวอย่างสารเคมี ได้แก่ 10 % Hydrochloric, 5% Nitric, 5% Phosphoric, 10% Sulfuric, 28% Ammonium Hydroxide 10% Potassium Hydroxide, 10% Sodium Hydroxide, 6% Sodium Hypochlorite, Bancker C, Diesel Fuel, Isopropanol, Kerosene, Naphtha, Salt Water, Sweage, Xylene, Toluene, Alunimium Chloride(Dry), Tar, Starch, Sodium Silicate, Lead Acetate, Magnesium Bisulfate, Magnesium Chloride, Ethylene Glycol, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate etc.

การทำความสะอาดอุปกรณ์	Thinner 1900
ขนาดบรรจุ	25 กก. ต่อชุด
ชั้นรองพื้น	Epoxy Solvent Free (Primer)
ชั้นทับหน้า	-

**THAI TOA**  
タイトーア

THAI TOA INDUSTRIES CO., LTD

1394 Soi Wachiratham Sathit, Sukhumvit Rd., Bangjak, Phranong, BKK 10260 Thailand  
TEL. 6623961689 FAX. 6623972201