

EPOXY COATING

EPOXY COATING FOR FLOOR (EP-CO-XXXX)

TORA
NIPPON

รายละเอียด

เป็นสีผิวออก 2 ส่วนผสม ทำจากอีพ็อกซีเรซินและโพลีเอไมด์เป็นสารเร่งแข็ง ถูกออกแบบเพื่อเป็นสีที่มีความทนทาน มีความทนทาน สามารถปกป้องพื้นผิวคอนกรีตและโลหะจากสารเคมี มีแรงยึดเกาะ ความทนทานที่ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- เป็นสีกับหน้า (ภายใน) ที่มีความทนทาน
- มีความทนทานต่อการขีดถูและแรงกระแทกดีเยี่ยม
- มีแรงยึดเกาะและความทนทานดีเยี่ยม
- ทนต่อการหกหรือไหลของสารเคมีได้

ข้อมูลการใช้

อุปกรณ์ที่ใช้	แปรง, ลูกกลิ้ง
อุณหภูมิขณะติดตั้ง	ไม่ต่ำกว่า 0 °C
ความชื้นของอากาศ	ไม่เกิน 85% R.H.
สัดส่วนในการผสม	Thinner 1900 (0-10% by volume)
Mixing Ratio	4 Base : 1 Hardener (โดย ปริมาตร) or 3.6 : 1 (โดย น้ำหนัก)

Drying Time

อุณหภูมิขณะติดตั้ง	แห้งสัมผัส	แห้งแข็ง	ระยะเวลาเคลือบ		Pot Life
			Minimum	Maximum	
25 °C	3 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	--	10 Hrs
30 °C	2 Hrs	8 Hrs	8 Hrs	--	8 Hrs
35 °C	1.5 Hrs	6 Hrs	6 Hrs	--	6 Hrs

สมบัติทางกายภาพ

ร้อยละของแข็ง	70%
ความหนาฟิล์มเปียก	50-70 microns
ความหนาฟิล์มแห้ง	100-150 microns
จุดวาบไฟ	35 °C
ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	120-150 ตรม. ต่อชุด
สี	ตามแคตตาล็อก
ความหนา/ด้าน	เม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำความสะอาด	Thinner 1900
ขนาดบรรจุ	16 กก. ต่อชุด
ชั้นรองพื้น	Epoxy Solvent Free (Primer)
ชั้นทับหน้า	-

คำแนะนำ ด้านความปลอดภัย

สวมอุปกรณ์ป้องกันเคมีตามความเหมาะสม เช่น ถุงมือ และหน้ากากป้องกันฝุ่นหรือพิษ หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากเกิดการระคายเคือง ผื่นแพ้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และแจ้งอาการที่เกิดขึ้นให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

การสวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมและในสภาวะที่แตกต่าง ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่另行通知ให้ทราบล่วงหน้า

THAI TOA
タイトーア

THAI TOA INDUSTRIES CO., LTD

1394 Soi Wachiratham Sathit, Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakonong, BKK 10260 Thailand

TEL. 6623961689 FAX. 6623972201